

# Anleitung für Garagen Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend auf Betonboden mit MIPA 2K Epoxidharz-Bodenfarbe auf Wasserbasis

**MIPA WBS 2K-Epoxidharz Fußbodenfarbe auf Wasserbasis** ist eine hochabriebfeste, chemikalienbeständige 2K-Fußbodenbeschichtung, für mineralische Untergründe im Innenbereich. Zur Beschichtung von Fußböden in Garagen, Werkstätten, Lager- und Produktionshallen, Kellern, Wohn- und Büroräumen uvm. geeignet.

Auch zur Anwendung als Decklack auf Eisen, Stah

l, verzinkten Untergründen, Aluminium und üblichen Kunststoffen geeignet. (hierfür wird ein anderer Härter benötigt)

## Eigenschaften

- sehr hohe chemische und mechanische Beständigkeit
- hohe Abriebbeständigkeit, staplerbefahrbar
- beständig gegenüber Benzin, Öl, Teer; weitgehend beständig gegenüber Lösemitteln und verdünnten Säuren und Laugen
- frost- und tausalzbeständig
- sehr gute Haftung auf Stahl, Zink, Aluminium (anderer Härter)
- hohe Kratz- und Schlagfestigkeit
- hohe Haftfestigkeit auf Beton, Zementestrich
- weichmacherbeständig (Autoreifen)

## Einsatzgebiete

- Bodenbeschichtung in Produktionshallen, Industriehallen, Garagen, Kellern und
- Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend
- Chemikalienschutzlack

# Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung / Verarbeitungsbedingungen
3. Beschichtung (2 Versionen zur Auswahl)
  - 3.1 Beschichtung glatt (ohne Rutschhemmung)
  - 3.2 Beschichtung rutschhemmend
4. Beschichtung evtl. im Außenbereich liegender Bodenflächen
5. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
6. Wichtige Hinweise

# Anleitung für Garagen Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend auf Betonboden mit MIPA 2K Epoxidharz-Bodenfarbe auf Wasserbasis

## 1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen

Eine belastbare tritt- und rutschfeste Bodenbeschichtung auf rohem Beton erstellen Sie folgendermaßen:

## 2. Untergrundvorbereitung

- Untergrund und Haftung auf Eignung prüfen**, lose Stücke entfernen  
Siehe hierzu unsere -> [separate Info](#) und die Angaben in den technischen Datenblätter der einzelnen Produkte.
- Bodenfläche gründlich reinigen, abkehren, absaugen**  
evtl. vorhandene **Ölflecke** in Garagen oder Werkstätten müssen entfernt werden. Sehr hilfreich ist hierfür **PCI Entöler**. Bei großflächigen Verunreinigungen empfehlen wir Kugelstrahlen, oder im Extremfall Austausch der betroffenen Flächen.
- Löcher und Risse** mit Epoxidharzspachtel **MIPA E90** ausspachteln, oder größere Schadstellen mit **CDS Epoxidharz-Reparaturmörtel** ausbessern

Schnellsuche im Shop

entoeler

e90

cdsrep



### Untergrund-Beschaffenheit

Trocken, sauber, fest, frei von Öl, Rost, Fett, losen Teilen und trennenden Substanzen (Zementschlämme, Trennmittel etc.). Aufsteigende Feuchtigkeit ist auszuschließen.

### Untergrund-Vorbehandlung

Mineralische Untergründe (abgebunden, formstabil und tragfähig), frei von absandenden Teilen und sonstigen trennend wirkenden Substanzen (z.B. Gummiabrieb, Fette, Öle, nicht geeignete Grundierungen u.Ä.). Die Untergründe müssen ihre Ausgleichsfeuchtigkeit erreicht haben. ([Siehe technisches Datenblatt](#)). Erdfeuchte muss einwandfrei isoliert sein. Untergrund durch geeignete Maßnahmen wie z.B. Strahlen oder Fräsen vorbereiten.

### Verarbeitungsbedingungen

**Nicht bei Temperaturen unter + 15 °C** und Luftfeuchtigkeit größer als 70 % verarbeiten.

Auch während der Trocknung und anschließende Aushärtungszeit von ca. 8 Tagen sollte die Temperatur niemals unter + 15°C fallen.

### **Optimale Verarbeitungsbedingungen:**

Lufttemperatur: 20 - 25 °C; Objekttemperatur > 15 °C ; rel. Luftfeuchtigkeit: 40 - 60 %

Luftgeschwindigkeit: mind. 0,4 m/s (für gute Belüftung sorgen)

Neue Betonböden müssen mindestens 4 Wochen alt sein.

Die verwendeten Materialien sind für zur Beschichtung von Fußböden in Garagen, Werkstätten und Lagerhallen geeignet. Sie haben eine hohe Kratz- und Schlagfestigkeit, sind staplerbefahrbar usw.

### Hinweise

- Die fertig beschichtete Fläche ist am nächsten Tag begehbar, jedoch wird **die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht**. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch keine Fahrzeuge in die Garage stellen.

# Anleitung für Garagen Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend auf Betonboden mit MIPA 2K Epoxidharz-Bodenfarbe auf Wasserbasis

- 2K Epoxidharzmaterialien sollen innerhalb von 24 Stunden überstrichen werden.

Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der MIPA [Produktinformation](#)

## Arbeitsbeschreibungen

### 3.1. Ausführung Bodenbeschichtung ohne Rutschhemmung

#### Beschichtungsaufbau

##### Grundierung

Nach ausreichender Trocknung des Betonbodens grundieren Sie 1 x mit MIPA Tiefgrund LF den Sie aus dem Tiefgrund Konzentrat herstellen, indem Sie dieses Konzentrat im Verhältnis 1 Teil Konzentrat und 3 Teile Wasser mischen

<u>Mischungsbeispiel:</u>	<u>Mischung nach</u>	<u>Gewicht oder Volumen</u>
		3:1
Tiefgrund Konzentrat	MIPA Tiefgrund LF (Konzentrat)	1 Liter
Wasser	Wasser	3 Liter
	<b>ergibt MIPA Tiefgrund LF verarbeitungsfähig</b>	<b>4 Liter</b>

**Trocknung:** Oberflächentrocken bzw. überstreichbar nach ca. 3-4 Stunden bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Trockenzeit.

Wir kalkulieren für die Grundierung mit einem Verbrauch von

0,165 kg **MIPA Tiefgrund LF (fertig verdünnt) je m<sup>2</sup> Bodenfläche.**

**Beispiel: Bodenfläche 80 m<sup>2</sup> Bodenfläche**

**80 m<sup>2</sup> x 0,165 Liter = 13,2 Liter MIPA Tiefgrund LF**

(entspricht 3,3 Liter MIPA Tiefgrund LF Konzentrat + 9,9 Liter Wasser)

##### Zwischenbeschichtung

1 x mit MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe gemischt mit Härter im Verhältnis

4 Teile Farbe : 1 Teil MIPA EP Härter 9300-25 gemischt (z.B. 5 kg Farbe und 1,25 kg Härter)

<u>Mischungsbeispiel:</u>	<u>Mischung nach</u>	<u>Gewicht oder Volumen</u>
Farbe	MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe	5,00 kg
Härter	MIPA EP Härter 9300-25	1,25 kg
- diese Mischung <b>zuerst</b> mind. 2 Minuten gründlich <b>maschinell</b> durchmischen		
- <b>anschließend</b> ca. 10 % Wasser zugeben und wieder gründlich durchmischen.		
- dann 15 Min. bis zur Verarbeitung warten.		
- <b>Das mit Härter gemischte Material muss innerhalb von 3-4 Std. verarbeitet werden.</b>		

# Anleitung für Garagen Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend auf Betonboden mit MIPA 2K Epoxidharz-Bodenfarbe auf Wasserbasis

**Wir kalkulieren für die Zwischenbeschichtung je m<sup>2</sup> Bodenfläche mit einem Verbrauch von**  
0,160 kg MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe  
0,040 kg MIPA EP Härter 9300-25 und  
0,020 kg Wasser

## **Beispiel: Bodenfläche 80 m<sup>2</sup> Bodenfläche**

WBS 2K-EP Fußbodenfarbe 80 m<sup>2</sup> x 0,16 kg = 12,8 kg  
MIPA EP Härter 9300-25 80 m<sup>2</sup> x 0,04 kg = 3,2 kg  
Wasser 80 m<sup>2</sup> x 0,02 kg = 1,6 kg

**Trocknung mind. 6-8 Std. (bei ca. 20°C)**

**Bei Trocknung länger als 24 Std. Zwischenschliff erforderlich.**

## **Endbeschichtung**

- hierzu wird die MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe gemischt im Verhältnis  
4 Teile Farbe : 1 Teil MIPA EP Härter 9300-25 gemischt (z.B. 5 kg Farbe und 1,25 kg Härter)

<u>Mischungsbeispiel:</u>	<u>Mischung nach</u>	<u>Gewicht oder Volumen</u>
---------------------------	----------------------	-----------------------------

Farbe	MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe	5,00 kg
Härter	MIPA EP Härter 9300-25	1,25 kg

- diese Mischung **zuerst** mindestens 2 Minuten gründlich **maschinell** durchmischen

- dann 15 Min. bis zur Verarbeitung warten.

- Das mit Härter gemischte Material muss innerhalb von 3-4 Std. verarbeitet werden.

**Wir kalkulieren für die Zwischenbeschichtung je m<sup>2</sup> mit einem Verbrauch von**

0,210 kg MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe  
0,052 kg MIPA Härter und

## **Beispiel: Bodenfläche 80 m<sup>2</sup> Bodenfläche**

WBS 2K-EP Fußbodenfarbe 80 m<sup>2</sup> x 0,210 kg = 16,8 kg  
MIPA EP Härter 9300-25 80 m<sup>2</sup> x 0,052 kg = 4,2 kg

## **Trocknung**

- Die fertig beschichtete Fläche ist am nächsten Tag begehbar, jedoch wird **die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht.** Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch keine Fahrzeuge in die Garage stellen.

# Anleitung für Garagen Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend auf Betonboden mit MIPA 2K Epoxidharz-Bodenfarbe auf Wasserbasis

## **3.2. Ausführung Bodenbeschichtung mit Rutschhemmung**

### **Beschichtungsaufbau**

#### **Grundierung**

Nach ausreichender Trocknung des Betonbodens grundieren Sie 1 x mit MIPA Tiefgrund LF den Sie aus dem Tiefgrund Konzentrat herstellen, indem Sie dieses Konzentrat im Verhältnis 1 Teil Konzentrat und 3 Teile Wasser mischen

<u>Mischungsbeispiel:</u>	<u>Mischung nach</u>	<u>Gewicht oder Volumen</u>
		3:1
Tiefgrund Konzentrat	MIPA Tiefgrund LF (Konzentrat)	1 Liter
Wasser	Wasser	3 Liter
	<b>ergibt MIPA Tiefgrund LF verarbeitungsfähig</b>	<b>4 Liter</b>

**Trocknung:** Oberflächentrocken bzw. überstreichbar nach ca. 3-4 Stunden bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Trockenzeit.

Wir kalkulieren für die Grundierung mit einem Verbrauch von

0,165 kg **MIPA Tiefgrund LF (fertig verdünnt) je m<sup>2</sup> Bodenfläche.**

**Beispiel: Bodenfläche 20 m<sup>2</sup> Bodenfläche**

**20 m<sup>2</sup> x 0,165 Liter = 3,3 Liter MIPA Tiefgrund LF**

(entspricht 0,825 Liter MIPA Tiefgrund LF Konzentrat + 9,9 Liter Wasser)

#### **Zwischenbeschichtung**

1 x mit MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe gemischt mit Härter im Verhältnis

4 Teile Farbe : 1 Teil MIPA EP Härter 9300-25 gemischt (z.B. 5 kg Farbe und 1,25 kg Härter)

zusätzlich ca. 700 g MIPA Grip-Substrat je 5 kg Gebinde zugeben

**Wir kalkulieren für die Zwischenbeschichtung je m<sup>2</sup> Bodenfläche mit einem Verbrauch von**

0,160 kg MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe

0,040 kg MIPA Härter und

0,050 kg MIPA Grip Substrat

0,020 kg Wasser

<u>Mischungsbeispiel für 20 m<sup>2</sup> :</u>	<u>Mischung nach</u>	<u>Gewicht oder Volumen</u>
Farbe	MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe	3,20 kg
Härter	MIPA EP Härter 9300-25	0,80 kg
Zusatz rutschhemmend	MIPA Grip Substrat	1,00 kg

- diese Mischung **zuerst** mind. 2 Minuten gründlich **maschinell** durchmischen

- **anschließend** ca. 10 % Wasser zugeben und wieder gründlich durchmischen.

# Anleitung für Garagen Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend auf Betonboden mit MIPA 2K Epoxidharz-Bodenfarbe auf Wasserbasis

- dann 15 Min. bis zur Verarbeitung warten.
- Das mit Härter gemischte Material muss innerhalb von 3-4 Std. verarbeitet werden.

**Trocknung mind. 6-8 Std. (bei ca. 20°C)**  
Bei Trocknung länger als 24 Std. Zwischenschliff erforderlich.

## Endbeschichtung

- hierzu wird die MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe gemischt im Verhältnis  
4 Teile Farbe : 1 Teil MIPA EP Härter 9300-25 gemischt (z.B. 5 kg Farbe und 1,25 kg Härter)

Mischungsbeispiel:	Mischung nach	Gewicht oder Volumen
Farbe	MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe	5,00 kg
Härter	MIPA EP Härter 9300-25	1,25 kg
- diese Mischung <b>zuerst</b> mindestens 2 Minuten gründlich <b>maschinell</b> durchmischen		
- dann 15 Min. bis zur Verarbeitung warten.		
- Das mit Härter gemischte Material muss innerhalb von 3-4 Std. verarbeitet werden.		

**Wir kalkulieren für die Zwischenbeschichtung je m<sup>2</sup> mit einem Verbrauch von**  
0,210 kg MIPA WBS 2K-EP Fußbodenfarbe  
0,052 kg MIPA EP Härter 9300-25

## Beispiel: Bodenfläche 20 m<sup>2</sup> Bodenfläche

WBS 2K-EP Fußbodenfarbe 20 m<sup>2</sup> x 0,210 kg = 4,20 kg  
MIPA EP Härter 9300-25 20 m<sup>2</sup> x 0,042 kg = 1,05 kg

## **Trocknung**

- Die fertig beschichtete Fläche ist am nächsten Tag begehbar, jedoch wird **die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht.** Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch keine Fahrzeuge in die Garage stellen.

## Materialien / Materialbedarf

### **MIPA Tiefgrund LF (Konzentrat)**

ca. 0,05 Liter (zzgl. Wasser) je m<sup>2</sup>

### **MIPA 2K WBS Epoxidharz Bodenfarbe**

ca. 0,36 kg (zzgl. Härter) je m<sup>2</sup>  
(komplett für 2 x Streichen)

Bitte immer inklusive Härter bestellen!

### **MIPA Grip Substrat**

ca. 0,05 kg je kg fertig gemischte Farbe


Schnellsuche im Shop

tglf 

Schnellsuche im Shop

epwbs  
mipgb 

als Einzelprodukt

als Komplettsset 

Schnellsuche im Shop

mipgrip 

# Anleitung für Garagen Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend auf Betonboden mit MIPA 2K Epoxidharz-Bodenfarbe auf Wasserbasis

## 4. Beschichtung evtl. im Außenbereich liegender Bodenflächen

Epoxidharzbeschichtungen sind nicht UV-beständig. Das bedeutet, dass die Beschichtung im Außenbereich mit der Zeit etwas auskreiden würde und dadurch eine weißliche Verfärbung eintritt. Dies ist kein technischer, sondern nur ein optischer Mangel. Um diese Erscheinung zu vermeiden, kann man nach Abschluss der Beschichtung auf die im Freien liegenden Flächen innerhalb von 24 Stunden einen zusätzlichen Anstrich mit einer Bodenbeschichtungsfarbe auf PUR-Basis im gleichen Farbton aufbringen. Hierzu empfehlen wir MIPA PU 250-50. (**Nicht im Set enthalten!**)

### Vorgehensweise

#### **Deckbeschichtung**

1 -2 x mit MIPA PU 250-50 2K Bodenfarbe  
gemischt im Verhältnis 10 Teile Lack : 1 Teil Mipa Härter A60 (nach Gewicht)  
und 5 - 15 % MIPA 2K Verdünnung **Zwischentrocknung 24 – 48 Std.**

#### Benötigte Materialien / Materialverbrauch MIPA PU 250-(Glanzgrad)

Schnellsuche im Shop

pu25b 

#### Ergiebigkeit /Verbrauch

- ca. 4,6 m<sup>2</sup> je kg pro Arbeitsgang (bei 60µm Trockenschichtstärke)

#### Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen

- 1 kg reicht für ca. 2,3 m<sup>2</sup>
- 5 kg reicht für ca. 11,4 m<sup>2</sup>
- 20 kg reicht für ca. 45,8 m<sup>2</sup>

Schnellsuche im Shop

a60 

#### **MIPA Härter A60**

10 % der Lackmenge

Schnellsuche im Shop


v2kn 

#### **MIPA 2K Verdünnung**

15 % der Lackmenge

## 5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der  in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop

Kürzel 

Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

# Anleitung für Garagen Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend auf Betonboden mit MIPA 2K Epoxidharz-Bodenfarbe auf Wasserbasis

## **6. Wichtige Hinweise**

**Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.**

**Die angegebenen Materialmengen** basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die fertig lackierte Fläche ist am nächsten Tag hantierbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen.

**2K Materialien sollen innerhalb von 24 Stunden überstrichen werden.**

Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.